



kézi

GIPSZES VAKOLAT

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- durva alapvakolatok felületének kiegyenlítésére első rétegben;
- zsaluzott beton falazatok és födémek egyenetlenségeinek kitöltésére, teljes felületének vakolására és anyagában glettelésére (vakolás előtt javasoljuk Rikombi-Kontakt kötőhid használatát);
- épület- és lakásfelújításkor nyílászárók cseréjénél réskitöltésre és vakolásra;
- Ytong falazat csorbáinak és fugáinak kitöltésére és teljes felületképzésére;
- nagyobb repedések, lyukak és gépészeti hornyok kitöltésére régi és új épületeknél;
- előregyártott beton és béléstest födémek fugáinak kitöltésére és felületképzésére;
- téglá és egyéb falazóelemek vakolására;
- szilárd és száraz felületű vályog falak felújítására.

ELŐNYEI:

- önálló felületképzésre alkalmas egy rétegben, anyagában glettelhető kézi vakolat;
- extra kiadóssága és rövid szilárdulási ideje különösen hatékonyá teszi alkalmazását a cementes vakolatokhoz képest;
- könnyű felhordhatósága miatt munka-, energia- és munkaidő megtakarítás érhető el;
- egyenletes, repedés- és zsugorodásmentes felület nagy vastagságban is;
- csempeburkolatok alá is alkalmas (min. rétegvastagság 1 cm);
- jó hőszigetelő és légáteresztő képességű, nem éghető.

MŰSZAKI ADATOK:

Bekeverési arány:	4 l víz / 5 kg poranyag
Anyagszükséglet:	0,8 kg / m ² / mm
Bedolgozhatósági idő:	60 perc
Javasolt felhordási vastagság:	6–30 mm
Nyomószilárdság:	≥ 2,5 N / mm ²
Hajlítószilárdság:	≥ 1,0 N / mm ²
Páraáteresztés:	μ=10 (szárazon) μ=6 (nedvesen)
Kiszerezések:	25 kg, 5 kg



beton felületekre



felújítás – nyílászáró csere



felújítás – hornyok kitöltése

