

GIPSZES VÉKONYVAKOLAT



kézi



simítóglettelés alapvakolaton



felújítás – kapart felület



erősen szívó pórusbeton felület



ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- mész-cement alapvakolatok glettelésére;
- kapart felületek (a régi festékrétegek eltávolítása után) hibáinak kitöltésére, teljes felületének javítására és glettelésére (porózus felületeken mélyalapozó használata javasolt);
- relatív sík, nedvszívó felületek: pórusbeton vagy gipszblokk falazóelemek, beton falak és mennyezetek vékonyvakolására és glettelésére (pórusbeton falazat csorbáinak és fugáinak kitöltésére javasoljuk a Rimano 6-30 terméket);
- régi és új vakolatok kisebb hibáinak javítására, repedések, lyukak kitöltésére.

ELŐNYEI:

- széleskörű felhasználhatóság, vékonyan és vastagon is felhordható;
- magas kiadósság a cementes vékonyvakolatokhoz képest;
- kiváló vízmegtartó képessége miatt erősebben nedvszívó felületeken is gyűrődésmentesen elsimítható;
- gyengén szívó felületeken 0 mm-ig is lehúzható;
- különösen jó tapadás;
- optimális csiszolhatóság;
- egyenletes, repedés- és zsugorodásmentes felület.

MŰSZAKI ADATOK:

Bekeverési arány:	4 l víz / 5 kg poranyag
Anyagszükséglet:	0,9 kg / m ² / mm
Bedolgozhatósági idő:	60 perc
Javasolt felhordási vastagság:	3–6 mm
Nyomószilárdság:	≥ 2,5 N / mm ²
Hajlítószilárdság:	≥ 1,0 N / mm ²
Páraáteresztés:	μ=10 (szárazon) μ=6 (nedvesen)
Kiszerezések:	25 kg, 5 kg